PROTECTAPEEL
APPLY | PROTECT | PEEL



Технический

паспорт

Protectapeel Preservation 1074

НАНОСИТЬ СЛОЕМ 300 МКМ

Scan Me

Сканируйте QR-код для инструкции по нанесению

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Protectapeel Preservation 1074 - базовый слой системы консервации Protectapeel. Система предназначена для длительного хранения изделий внутри помещений и на открытом воздухе. Preservation 1074 следует применять только совместно с Protectapeel Preservation 1090. Система консервации Protectapeel соответствует требованиям US Mil-C-6799C.

Защита на 12 мес.: наносить слоем не менее 300 мкм
Защита на 24 мес.: наносить слоем не менее 600 мкм

СОВМЕСТИМОСТЬ С ПОВЕРХНОСТЯМИ

Protectapeel Preservation 1074 защищает следующие поверхности

ВНУТРИ	СНАРУЖИ	СТЕКЛО	АЛЮМИНИЙ	НИЗКОУГЛЕРОСТАЛЬ	АКРИЛ	ПВХ	ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ	ДРЕВЕСИНА	ПОЛИРОВАННЫЙ БЕТОН
✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓

АДГЕЗИЯ ПОКРЫТИЯ

Protectapeel Preservation 1074 после высыхания образует прочное герметичное сцепление с поверхностью и сохраняет адгезию в течение всего срока защиты.



ОГРАНИЧЕНИЯ

Ограничения по применению Protectapeel Preservation 1074:

- ✗ Не применять на деревянных оконных рамах и дверях
- ✗ Не наносить при температуре ниже 0°C
- ✗ Не наносить, если температура поверхности выше 40°C

Spraylat не несёт ответственности за повреждения поверхностей, защищённых покрытием Protectapeel Preservation 1074

БЫСТРОЕ НАНЕСЕНИЕ **НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА**

СИЗ

При нанесении Protectapeel GlassDefend рекомендуются следующие средства индивидуальной защиты



ЗАЩИТА ГЛАЗ



ПЕРЧАТКИ

УПАКОВКА

Protectapeel Preservation 1074 поставляется в стандартных ёмкостях по 15 кг. Теоретический расход - 3 м²/кг при толщине мокрого слоя 300 мкм.



Стандартный паллет Protectapeel Preservation 1074 содержит 44 ёмкости по 15 кг.

Доступная фасовка: 5 кг, 15 кг, 200 кг, IBC 1000 кг

СКОРОСТЬ НАНЕСЕНИЯ

Protectapeel легко и быстро наносится на плоские, фасонные и изогнутые поверхности. При использовании безвоздушного распылителя Graco 390 скорость нанесения составляет примерно 3 м² в минуту.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от 5°C до 25°C. НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ ПРОДУКТА.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности - 24 месяца.

ЛЁГКОЕ УДАЛЕНИЕ **ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет Protectapeel Preservation 1074 - чёрный.

Прочность при растяжении: >10 MPa Относительное удлинение: >400% Адгезия: < 1.0 MPa Вязкость: 5,500 ± 500 сП при 20°C Температура вспышки: не применимо

Плотность: 1 - 1.1 кг/л Содержание сухого остатка: 32 ± 2 % pH: 8-9 Максимальное содержание ЛОС: 3 г/л


ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Protectapeel Preservation 1074 не токсичен и не воспламеняется во влажном состоянии. Отходы высохшей плёнки относятся к малоопасным. См. паспорт безопасности (SDS).

ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ

Перед нанесением всегда обработайте небольшой тестовый участок, чтобы подтвердить совместимость с основанием. В тест должны быть включены все типы поверхностей. Наносите продукт с требуемой минимальной толщиной мокрого слоя, контролируя её прилагаемым толщиномером. Дайте Protectapeel высохнуть 48 часов, затем убедитесь, что покрытие чисто снимается с каждой поверхности.







БЫСТРОЕ НАНЕСЕНИЕ **НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА**

НАНЕСЕНИЕ

Protectapeel наносится безвоздушным распылителем, например Graco 390, с соплом 0,017 дюйма. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАЙТЕ ПРОДУКТ.



Перед распылением закройте всё, что не должно быть покрыто Protectapeel: замочные скважины, пазы и каналы, включая щётки и ворсовые уплотнители раздвижных дверей, кирпичную кладку, штукатурку и древесину - окрашенную, лакированную или необработанную. Все пористые поверхности необходимо защитить маскировочными материалами.



Начните нанесение горизонтальными проходами, удерживая кисть прямо и отпуская курок в конце каждого прохода. Затем нанесите покрытие вертикальными проходами, чтобы получить равномерный перекрёстный слой. Для лучшего результата двигайтесь с постоянной скоростью.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При толщине мокрого слоя 300 мкм покрытие высыхает до отлипа примерно за 140 минут при комнатной температуре. Допускается принудительная сушка потоком воздуха с нагревом поверхности не выше 50°C.



Высохшее покрытие устойчиво к температуре до 70°C.

ЛЁГКОЕ УДАЛЕНИЕ **ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ**

РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ

При разрыве покрытия приподнимите повреждённый участок, нанесите свежий слой на его обратную сторону и снова приклейте. Либо удалите повреждённую часть и нанесите новый слой.



УДАЛЕНИЕ

Высохшую плёнку легко удалить вручную или струёй воды под давлением. Не удаляйте покрытие при отрицательной температуре: оно может стать хрупким.



ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Сразу после использования промойте оборудование водой.





ЧТО ДЕЛАТЬ / ЧЕГО ИЗБЕГАТЬ

- Всегда выполняйте пробное нанесение
- Используйте подходящие СИЗ
- Перемешайте перед применением
- Используйте сопло правильного размера
- Храните в прохладном сухом месте
- Контролируйте толщину мокрого слоя толщиномером - 300 мкм
- Закройте все участки, которые не требуется защищать
- Всегда плотно закрывайте ёмкость после использования

- Не допускайте замерзания продукта
- Не допускайте проглатывания и попадания в глаза
- Не смешивайте с другими продуктами
- Не наносите на пористые поверхности

ЛЁГКОЕ УДАЛЕНИЕ

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ

PROTECTAPEEL
APPLY | PROTECT | PEEL



ПОДРОБНЕЕ
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ENQUIRIES@SPRAYLAT.CO.UK

+44(0)1536 408 409

WWW.PROTECTAPEEL.COM