PROTECTAPEEL
APPLY | PROTECT | PEEL

ВНИМАНИЕ
ЭТО НЕ СЪЁМНОЕ ПОКРЫТИЕ



Технический

паспорт

Protectapeel RainDefend Top Coat

НАНОСИТЬ СЛОЕМ 150 МКМ

Scan Me

Сканируйте QR-код для инструкции по нанесению

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Protectapeel RainDefend Top Coat - водостойкое финишное покрытие для применения совместно с продуктами линейки Protectapeel GlassDefend. RainDefend Top Coat НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЪЁМНЫМ ПОКРЫТИЕМ и наносится только **поверх покрытий Protectapeel.**

Защита на 12 мес.: наносить слоем не менее 150 мкм
Защита на 18-24 мес.: наносить слоем не менее 300 мкм

СОВМЕСТИМОСТЬ С ПОВЕРХНОСТЯМИ

Protectapeel RainDefend Top Coat - водостойкое финишное покрытие, предназначенное для нанесения поверх других продуктов Protectapeel. Его НЕЛЬЗЯ наносить непосредственно на поверхность.

ВНУТРИ	СНАРУЖИ	СТЕКЛО	АЛЮМИНИЙ	НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЛЬ	АКРИЛ	ПВХ	ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ	ДРЕВЕСИНА	ПОЛИРОВАННЫЙ БЕТОН
✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

ВОДОСТОЙКОСТЬ

Protectapeel RainDefend Top Coat наносится поверх других продуктов Protectapeel и после высыхания образует водонепроницаемый барьер для наружной защиты поверхностей.



ОГРАНИЧЕНИЯ

Ограничения по применению Protectapeel RainDefend Top Coat:

- ✗ Не применять на деревянных оконных рамах и дверях
- ✗ Не наносить во время дождя или если дождь ожидается в ближайшие 24 часа
- ✗ Не наносить при температуре ниже 0°C
- ✗ Не наносить, если температура поверхности выше 40°C
- ✗ НЕ СНИМАЕТСЯ - ТОЛЬКО ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Spraylat не несёт ответственности за повреждения поверхностей, защищённых покрытием Protectapeel RainDefend Top Coat

БЫСТРОЕ НАНЕСЕНИЕ **НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА**

СИЗ

При нанесении Protectapeel GlassDefend рекомендуются следующие средства индивидуальной защиты



ЗАЩИТА ГЛАЗ



ПЕРЧАТКИ

УПАКОВКА

Protectapeel RainDefend Top Coat поставляется в стандартных ёмкостях по 15 кг. Теоретический расход - 8 м²/кг при толщине мокрого слоя 150 мкм.



Стандартный паллет Protectapeel RainDefend Top Coat содержит 44 ёмкости по 15 кг.

Доступная фасовка: 15 кг, 200 кг, IBC 1000 кг

СКОРОСТЬ НАНЕСЕНИЯ

Protectapeel легко и быстро наносится на плоские, фасонные и изогнутые поверхности. При использовании безвоздушного распылителя Graco 390 скорость нанесения составляет примерно 3 м² в минуту.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от 5°C до 25°C. НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ ПРОДУКТА.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности - 24 месяца.

ЛЁГКОЕ УДАЛЕНИЕ **ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартный цвет Protectapeel RainDefend Top Coat - прозрачный. Также доступна белая версия.

Прочность при растяжении: >5 MPa Относительное удлинение: >1000% Адгезия: < 2.5 MPa Вязкость: 3,000 ± 250 сП при 20°C Температура вспышки: не применимо

Плотность: 1.09 кг/л Содержание сухого остатка: 41 ± 2 % pH: 7-8 Максимальное содержание ЛОС: 0 г/л

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Protectapeel RainDefend Top Coat при нанесении поверх Protectapeel GlassDefend соответствует британскому стандарту BS 476, часть 7:1997, класс 2 - метод классификации распространения пламени по поверхности материалов.

Protectapeel RainDefend Top Coat не токсичен и не воспламеняется во влажном состоянии. Отходы высохшей плёнки относятся к малоопасным. См. паспорт безопасности (SDS).

НАНЕСЕНИЕ

Protectapeel наносится безвоздушным распылителем, например Graco 390, с соплом 0,017 дюйма. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАЙТЕ ПРОДУКТ.



Наносите RainDefend Top Coat поверх Protectapeel GlassDefend горизонтальными проходами, удерживая кисть прямо и отпуская курок в конце каждого прохода. Затем выполните вертикальные проходы, чтобы получить равномерный перекрёстный слой. Двигайтесь с постоянной скоростью.



БЫСТРОЕ НАНЕСЕНИЕ **НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА**

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При толщине мокрого слоя 150 мкм покрытие высыхает до отлипа примерно за 170 минут при комнатной температуре. Допускается принудительная сушка потоком воздуха с нагревом поверхности не выше 50°C.



РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ

При разрыве покрытия приподнимите повреждённый участок, нанесите на его обратную сторону свежий слой Protectapeel GlassDefend и снова приклейте. Либо удалите повреждённую часть и нанесите новый слой.



УДАЛЕНИЕ

Высохшую плёнку легко удалить вручную или струёй воды под давлением. Не удаляйте покрытие при отрицательной температуре: оно может стать хрупким.



ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Сразу после использования промойте оборудование водой.



ЛЁГКОЕ УДАЛЕНИЕ **ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ**

ЧТО ДЕЛАТЬ / ЧЕГО ИЗБЕГАТЬ

- Всегда выполняйте пробное нанесение
- Используйте подходящие СИЗ
- Перемешайте перед применением
- Используйте сопло правильного размера
- Храните в прохладном сухом месте
- Контролируйте толщину мокрого слоя толщиномером - 150 мкм
- Закройте все участки, которые не требуется защищать
- Всегда плотно закрывайте ёмкость после использования

- Не допускайте замерзания продукта
- Не наносите во время дождя
- Не допускайте проглатывания и попадания в глаза
- Не смешивайте с другими продуктами
- Не наносите на пористые поверхности
- Не наносите непосредственно на поверхность - только поверх Protectapeel Preservation 1074

БЫСТРОЕ НАНЕСЕНИЕ **ЛЁГКОЕ УДАЛЕНИЕ**

PROTECTAPEEL
APPLY | PROTECT | PEEL



ПОДРОБНЕЕ
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ENQUIRIES@SPRAYLAT.CO.UK

+44(0)1536 408 409

WWW.PROTECTAPEEL.COM